MAGICOTEX SRL

SCHEDA TECNICA Technical Sheet

Articolo Article	**Panama**

Caratteristiche FEATURES	**Unità di misura** UNIT	**Rif. Norma** TEST METHOD	**Valore rilevato** LIMIT VALUE	**Tolleranza** Tollerance
Peso Articolo Weight	**Gr./m²**	**UNIENISO 2286-32001**	**800**	**+-20Grmq**
Spessore Thickness	**mm**	**UNIENISO 2286-32001**	**1,0**	**+-0,1mm**
Trazione Tensil strenght	**N**	**UNIENISO 1421:2000**	**O:880 T:210**	**+-10%**
Allungamento % a rottura Elongation at break	**%**	**UNIENISO 1421:2000**	**O:70 T:120**	**10%**
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	**N**	**UNI EN 4674**	**O:25 T:25**	**+-10%**
Resistenza alle flessioni (Metodo Bally a +-20°C) Flexing Resistance	**FLESSIONI**	**UNI 4818 PARTE 13**	**>100.000**	**-**
Adesione Adherence	**N/5cm**	**UNIENISO 2411:2001**	**O:30 T:30**	**+-10%**
Resistenza all' abrasione(Martindale) Abrasion Martindale	**12KPa**	**UNIEN ISO 5470-2**	**> 50.000**	**-**
Resistenza del colore allo sfregamento Colour fastess to rubbing	**Scala dei grigi Class grey scale**	**UNIENISO 105X12:2003**	**ACQUA: 5 SECCO: 5**	**-**
Solidità del colore alle intemperie artificiali	**Scala dei blu**	**UNI EN ISO105B04:2000**	**6**	-
Resistenza alla luce (metodo xeno test) Light resistance (.xeno test)	**Scala dei blu Class blu scale**	**UNIENISO 105-BO2:2004**	**6**	**-**
Solidità del colore all'acqua di mare Colour fastness to sea water	**- Scala dei grigi**	**UNIENISO 105 E098**	**5**	**-**
Solidità del colore all'acqua clorata Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water)	**Scala dei grigi**	**UNIENISO 105 E03 :2010**	**5**	**-**
Solidità del colore al sudore acido e alcalino Colour fastness to acid sweat,alcalin sweat	**- Scala dei grigi**	**UNIENISO 105 E04:2013**	**5**	**-**
Invecchiamento accelerato	**Scala dei grigi**	**UNI EN 12280-3:2003**	**5**	**-**
Solidità del colore alle creme solari Colour fasteness to solar cream	**Scala del blu**	**METODO INTERNO**	**5-6**	**-**
Solidità del colore all'urina artificiale Colour fastness to artificial urine	**- Scala dei grigi**	**METODO INTERNO**	**5**	**-**
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	**Scala dei grigi -**	**UNI EN ISO 105E04:2013**	**5**	**-**
Composizione Composition	**%**	**UNIENISO 2286-1:2001**	**22% PL 1% PU 77% PVC**	**-**

PRIVO DI SOSTANZE PERICOLOSE REGOLAMENTATE DALLA NORMATIVA EUROPEA REACH
PRIVO SVHC ,FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZE VOCS(volatile organic compounds)

TRATTAMENTO CON PRODOTTO SPECIFICO ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA CERTIFICATO

RESISTENTE ALLA FIAMMA SECONDO GLI STANDARD EUROPEI :

CLASSE 1IM UNI9175:UNI9176,
IMO RESOLUTION MDC.307(88) FTP CODE 2010-PART8

MANUTENZIONE QUOTIDIANA :
SPOLVERARE CON PANNO IN MICROFIBRA , PULIRE CON PANNO UMIDO E SAPONE NEUTRO.
IN CASO DI MACCHIA PULIRE IMMEDIATAMENTE LA SUPERFICIE CON UN PANNO UMIDO E UNA SOLUZIONE DI ACQUA CON ALCOOL ETILICO INCOLORE AL 20%.(80 H20 ,20 ALCOOL)
NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE SGRASSATORI , AMMONIACHE, CERE E NON TRATTARE CON SOLVENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL CUOIO O PELLE .