

# CALLA

207.01-207.28



Skład | Composition

100% PES,

Gramatura | Weight

440 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Szerokość | Width

142 ± 3 cm

Rodzaj | Type

tessuto intrecciato | woven fabric

Grupa asortymentowa | Brand

tessuto da rivestimento | upholstery fabric

Icon	Property / Test Name	Value	Class	Maintenance
	Resistenza all'abrasione   Abrasion resistance PN-EN ISO 12947-2:2017-02	60 000 cicli / rubs	A	<b>Manutenzione Maintenance</b>       
	Fuzzing e pilling   Fuzzing and pilling PN-EN ISO 12945-2:2002	4	B	
	Slittamento della cucitura   Seam slippage PN-EN ISO 13936-2:2005	4   ordito   warp 4   trama   weft	B	
	Sfregamento a umido   Wet rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	5	A	
	Sfregamento a secco   Dry rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	4-5	A	
	Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to light PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2	5-6	B	
	Prova sigaretta   Cigarette test PN-EN 1021-1:2014-12		✓	

- Il livello di protezione Cleanaboo e Cleanaboo+ può diminuire dopo ogni pulizia del tessuto, ma il processo non pregiudica l'aspetto.
- I rispettivi lotti di tessuto possono differire leggermente in tonalità dai colori presentati nel campionario.
- Magicotex s.r.l. non è responsabile per danni meccanici e comunque imputabili ad un uso e/o pulizia improprio del tessuto
- Il bobbing e il pilling sono causati dalle proprietà del tessuto ed è impossibile evitarli del tutto. Questo è un processo naturale, che si verifica durante l'utilizzo del tessuto.
- A causa dell'attrito contro il tessuto, i coloranti possono migrare dai tessuti più scuri a quelli più chiari.
- L'esposizione a lungo termine alla luce solare può causare scolorimento.
- Secondo la norma ISO 13936, lo spessore corretto del cordone è 33-35 della cucitura per 10 cm di tessuto con la distanza minima della cucitura dal bordo del tessuto di almeno 1,5 cm.
- Si presume che, a seconda del tipo di tessuto, una resistenza all'abrasione nell'ambito di 2.000-4.000 cicli Martindale corrisponda al periodo di 1 anno di uso corretto del tessuto.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.