

MAGICOTEX

| | |
|------------------|---------------|
| Articolo Article | SPIDER |
|------------------|---------------|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| | Composizione Composition | 30 70 | % % | PES PVC | |
| | Spessore - Thickness | 0,80 | mm | | +/- 0,05 |
| DIN EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 530 | gr/m2 | | +/- 5% |
| DIN EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 180 | cm | | |
| ISO 1421 (Strip Test Method) | Resistenza alla trazione | ≥ 190 | daN/5cm | Ordito Warp | |
| | Tensile strength | ≥ 171 | daN/5cm | Trama Weft | |
| ISO 1421 | Allungamento sotto carico 20 daN (%) | ≥ 4,5 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation Under Load 20 daN (%) | ≥ 2,5 | % | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione | ≥ 30 | daN | Ordito Warp | |
| DIN 53363 | Tear strength | ≥ 34 | daN | Trama Weft | |
| ASTM G53-96 | Extreme light stability Stabilità estrema alla luce | 2.000 | Hours Ore | | |
| UNI EN ISO 105: B04 | Resistenza alla luce Colour Fastness | 8 | Scala blu Blu scale | | |
| BSEN 1021-1 BSEN 1021-2 NFPA 701-2010 | Cigarette Match | Pass Pass Pass | | | |
| BSEN ISO846- 1997 | Antifugal Antifunghi | Pass | | | |

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

06/12/2017