

Data 19/04/2017 :	R.C. 22	Articolo: <u>TEMPOTEST MARINE</u>	Scheda nr. 050
----------------------	----------------	--	-----------------------

CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMALE CARACTERISTIQUES	UNITA' DI MISURA UNIT MASSEINHEIT UNITÉ	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS ERGEBNISSE RESULTATS				RIF. NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/ Largeur	cm	152				
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids	gr/m ²	300 (+ - 5%)				
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition	%	100% Fibra Acrilica outdoor tinta in massa				
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture	N	Ordito/Warp /Kette/Chaîne	1.800	Trama/Weft Schuß/Trame	990	UNI EN ISO 13934 – 1
	Allungamento %	Ordito/Warp /Kette/Chaîne	34,0	Trama/Weft Schuß/Trame	22,5	
Impermeabilità / Impermeability / Wasserdichte / Imperméabilité		5(ISO100)				UNI EN 24920
Colonna d'acqua / Water column / Wassersäule / Colonne d'eau	mm	>300				UNI EN 20811
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon fading lamp test: Lichtechtheit der Farbe bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:		grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition				UNI EN ISO 105 – B 04
Solidità dei colori alla luce Light fastness Farbechtheit Solidité à la lumière	Scala dei blu Blue scale Blauskala Echelle des bleu	7/8-8				UNI EN ISO 105 – B 02
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:	Antimacchia, imputrescibile, idro-oleorepellente con trattamento Teflon Extreme. Soil-resistant, mould resistant, oil and water-repellent with Teflon Extreme finishing Fleck-, wasser- und ölabbstossend, fäulnisverhütend mit Teflon Extreme Anti-tache, imputrescible, repoussant à l'huile avec finissage Teflon Extreme					

Manutenzione:/Maintenance:/ Reinigungs und Pflegenleitun:/ Entretien:



Il tessuto TEMPOTEST® soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561 : 2015 al punto 4.14.2 “ Tessuti “
 TEMPOTEST® fabric meets all requirements of paragraph “ Fabrics “ 4.14.2 of UNI EN 13561 : 2015
 Le tissu TEMPOTEST® satisfait aux exigences de la norme UNI EN 13561 : 2015 point 4.14.2 “ Tissus “
 Der Stoff TEMPOTEST® erfüllt die unter Punkt 4.14.2 “ Textilien “ der Norm UNI EN 13561 : 2015 aufgeführten Anforderungen.