




Data : 19/04/2017	RC: 50	Articolo: TEMPOTEST HOME RIGATO COLLEZIONE TEMPOTEST HOME "LIDO"	Scheda nr. 264
-------------------	---------------	---	-----------------------

CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMÄLE CARACTERISTIQUES	UNITA' DI MISURA UNIT MAß EINHEIT UNITÉ	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT				NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce	cm	152				
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu	gr/m ²	270 (± 5%)				
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition	%	100% Fibra Acrilica outdoor tinta in massa				
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture	N	Ordito/Warp /Kette/Chaîne	1.700	Trama/Weft Schuß/Trame	800	UNI EN ISO 13934 – 1
Allungamento/Elongation Bruchdehnung/Allongement	%	Ordito/Warp /Kette/Chaîne	32,0	Trama/Weft Schuß/Trame	20,5	
Impermeabilità / Permeability / Wasserdichte / Impermèabilité		ISO 5(100)				UNI EN 24920
Usura Martindale / Abrasion (Martindale) / Scheuerfestigkeit / Usure Martindale	N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore medio 17.000				UNI EN ISO 12947 – 2
Tenuta alla cucitura / Sewing (resistance) / Nahtwiderstand / Resistance à la couture	mm	Ordito/Warp /Kette/Chaîne	180N 4	Trama/Weft Schuß/Trame	180N 3	UNI EN ISO 13936-2
Pilling al martindale	N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore Medio 4 A 2.000 cicli				UNI EN ISO 12945 - 2
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon fading lamp test: Lichtechtheit der Farbe bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:		grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition				EN ISO 105 – B04

Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:	Antimacchia, idro-oleorepellente con trattamento Teflon. Soil-resistant, oil and water-repellent with Teflon finishing fleck-, wasser- und ölabstossend, mit Teflon Ausrüstung Anti-tache, repoussant à l'huile avec finissage Teflon	 
---	--	---

Manutenzione:/Maintenance:/ Reinigungs und Pflegeanleitung:/ Entretien:


 Non strizzare o torcere / do not twist or wring / ne pas essorer ou tordre / no estrujar o torcer / nicht auswringen
 Non stirare a vapore / do not steam iron / nicht mit dem dampfubugeleisen bugeln / ne pas repasser a la vapeur / no planchar al vapor