

Magicotex

Scheda tecnica N. **2177.9**
Prodotto N. VALMEX® TF Attractive FR
Articolo N. 4260 5272

Tipo di spalmatura e finissaggio		
Tipo di spalmatura	PVC	
Finissaggio	-, su entrambi i lati leggero passaggio di lacca PVDF, Goffrato opaco	
Comportamento alla fiamma	NFP 92507: M1, DIN 4102: B1, EN 13501-1: B-s2-d0, NFPA 701 Test 2, ASTM E 84 Class A, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, California T 19, AS 1530 part 2, AS 1530 part 3	
Per il comportamento alla fiamma	controllare sempre la validità delle certificazioni	
Peso totale	410 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	ca. 0,5 mm	DIN EN ISO 2286-3
Resistenza alla trazione ordito/tra	2400 / 1700 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t	300 / 150 N	DIN EN 17679
Adesione	14 N/cm	PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo.	-30 °C	EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Per permeabilità alla luce	Farbe weiß	
Solidità alla luce	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02
Resistenza delle giunzioni	1500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Tessuto di supporto		
Tessuto di supporto	PES	DIN EN ISO 2076
Titolo del filato	550 dtex	DIN EN ISO 2060
Osservazioni	Scheda tecnica provvisoria	

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.