PARA	SCHEDA ARTICOLO	N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010

Data : 01/07/2024	RC:	**50**	Articolo: **TEMPOTEST HOME RIGATO** **COLLEZIONE TEMPOTEST HOME " LIDO"**	Scheda nr. **264**

CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMÄLE CARATTERISTIQUES	UNITA' DI MISURA UNIT MAß EINHEIT UNITÉ	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT				NORME
Altezza pezza / Width Stückbreite/Hauteur pièce	cm	**152**				
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu	gr/m^2	**270 (± 5%)**				
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition	%	**100% Fibra Acrilica outdoor tinta in massa**				
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture	N	Ordito/Warp /Kette/Chaine	**1.700**	Trama/Weft Schuß/Trame	**800**	UNI EN ISO 13934 – 1
Allungamento/Elongation Bruchdehnung/Allongement	%	Ordito/Warp /Kette/Chaine	**32,0**	Trama/Weft Schuß/Trame	**20,5**	
Impermeabilità / Permeability / Wasserdichte / Impermèabilitè		**ISO 5(100)**				UNI EN 24920
Usura Martindale / Abrasion (Martindale) / Scheuerfestigkeit / Usure Martindale	N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore medio **17. 000**				UNI EN ISO 12947 – 2
Tenuta alla cucitura / Sewing (resistance) / Nahtwiderstand / Resistance à la couture	mm	Ordito/Warp /Kette/Chaine	180N **4**	Trama/Weft Schuß/Trame	180N **3**	UNI EN ISO 13936-2
Pilling al martindale	N° cicli / N° cycles Touren / N° cycles	Valore Medio **4** **A 2. 000 cicli**				UNI EN ISO 12945 - 2
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon fading lamp test: Lichtechtheit der Farbe bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:		grado 7/8 – 8 scala dei blu grado 4/5 dopo 1000 ore di esposizione scala dei grigi 7/8 – 8 degree blue scale degree 4/5 after 1000 hour of exposure on the grey scale Stufe 7/8 – 8 Blauskala Stufe 4/5 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung degré 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu degré 4/5 sur l'échelle des gris après 1000 heures d'exposition				EN ISO 105 – B04

Finissaggio:	Idrorepellente con trattamento PFAS free
Finishing:	Water-repellent with PFAS freefinishing,
Ausrüstung:	Wasserbstossend, mit PFAS free Ausrüstung.
Finissage:	Repoussant à l'eau avec finissage PFAS free

Manutenzione:/Maintenance:/ Reinigungs und Pflegeanleitun:/ Entretien:



Non strizzare o torcere / do not twist or wring / ne pas essorer ou tordre / no estrujar o torcer / nicht auswringen
Non stirare a vapore / do not steam iron / nicht mit dem dampfubugeleisen bugeln / ne pas repasser a la vapeur / no planchar al vapor